## **PLASTORAB**

LEGANTE CEMENTIZIO



Il Plastorab è un legante cementizio appartenente alla categoria delle calci plastiche principalmente idrauliche che, opportunamente miscelato con acqua e sabbia, permette la realizzazione di massetti, finitura di pavimenti, intonaci interni (finiture) e rappezzi.

Con l'aggiunta di Cemento Pozzolanico EN 197-1 CEM IV/B (P) 32,5 R permette la realizzazione di murature interne.



## **CARATTERISTICHE**

Caratteristiche principali			
Mantenimento della lavorabilità	100 ÷ 120 (minuti)		
Inizio presa	≥50 minuti		
Cromo esavalente solubile	< 0,0002 %		
Calpestabile dopo	24/36 ore		

Resistenze a compressione (UNI EN 196-1) (Valori indicativi medi)			
24 ore	1,50 ÷ 2,50 MPa		
7 giorni	6,00 ÷ 7,00 MPa		
28 giorni	13,00 ÷ 15,00 MPa		

Campo di applicazione	Prodotti	Dosaggio	Dosaggio acqua d'impasto
Massetti (Con spessori fino a 10 cm)	Plastorab	30%	Aggiunta del 3% circa
	Sabbia fine	70 %	
Intonaci Interni (finitura)	Plastorab	20%	Aggiunta del 5% circa
	Sabbia fine	80%	
Murature interne	Plastorab	20%	
	Sabbia fine	60%	Aggiunta del 8% circa
	Cemento Pozzolanico EN 197-1 CEM IV/B -P 32,5 R	20%	

## DISTRIBUZIONE

- ▼ Sacco nelle varianti: termoretraibile, pedana a perdere o a rendere.
- \* Il Gruppo Costantinopoli offre un servizio di consulenza tecnica e commerciale per tutte le problematiche di utilizzo e messa in opera del prodotto.



